



## (ADARIO COLOR-F0) ادینگ کلر-اف زیرو ADINGKOLOR-F0

رنگ نما، پایه اکریلیک برای سطوح داخلی، خارجی و نما

### مقدار مصرف :

مقدار دقیق مصرف بستگی به زیرسطح دارد.

پرایمر : ۰/۱۵ الی ۰/۲ کیلوگرم در هر متر مربع

ادینگ کلر-اف زیرو : ۰/۱۵ الی ۰/۵ کیلوگرم در هر متر مربع

### موارد قابل استفاده :

به عنوان روکش نهایی تزئینی بر روی سطوح بتنی یا سیمانی  
تمامی سازه ها اجرا میشود، همچنین قابل استفاده برای تجدید  
رنگ نماهای قدیمی تر نیز میباشد.

### اجرا :

ادینگ کلر-اف زیرو در دو لایه اجرا میشود، برای لایه اول در حین  
میکس رنگ ۲۰ درصد آب اضافه میکنیم، لایه دوم بعد از خشک  
شدن کامل لایه اول اجرا میشود. رنگی که برای لایه دوم اجرا  
خواهد شد با ۱۵ درصد آب رقیق میشود. این محصول را میتوان  
با قلم مو، غلطک یا اسپری اجرا کرد. سطح مورد نظر باید در  
حین اجرا از بارندگی، خشک شدن سریع و تابش مستقیم  
نور خورشید برای ۶ الی ۱۲ ساعت در امان باشد.

### بسته بندی :

سطل های ۲۰ کیلوگرمی

### شرایط و مدت نگهداری :

در بسته بندی اصلی در دمای ۳۵ - ۵ درجه سانتیگراد تا ۶ ماه در  
بسته بندی اولیه و باز نشده بدور از تابش مستقیم خورشید و یخ زدگی

### پاکسازی :

تمامی ابزار و وسایل بلا فاصله بعد از استفاده با آب شسته و  
تمیز میشوند.

### تنوع رنگ :

مونه رنگ ها در کارت رنگ ادینگ موجود میباشد.

### خواص :

- یک جزئی
- تنوع رنگ بالا
- پوشش دهنده عالی
- ماده دوست دار محیط زیست
- مقاوم در برابر اثرات جوی
- ضد آب
- امکان نفس کشیدن نما را فراهم میکند
- چسبندگی عالی
- اقتصادی

### مشخصات فنی :

- نوع : پایه اکریلیک
- وزن مخصوص : ۱/۸ الی ۱/۶ گرم در هر سانتیمتر مکعب
- مقدار ماده خشک : ۷۲ الی ۷۴ درصد
- زمان گیریش مواد اجرا شده : ۱۵ الی ۲۰ دقیقه
- زمان خشک شدن نهایی : ۶۰ الی ۹۰ دقیقه
- مقدار PH : ۹-۷

### آماده سازی زیرسطح :

زیرسطحی که ادینگ کلر-اف زیرو روی آن اجرا میشود باید  
تمیز، صاف و عاری از روغن و گرد و غبار باشد. قبل از اجرای  
رنگ لازم است پرایمر-وی با قلم مو روی سطح اجرا گردد.  
دمای مناسب سطحی که نما روی آن اجرا خواهد شد بین ۱۰  
الی ۳۵ درجه سانتیگراد میباشد.