

(HIDROKOL-Z) AQUA FIX-Z

چسب برای بلوک های سبک و بلوک های CLC
منطبق با استاندارد EN 998-2 : 2004 میباشد.

اجرا :

در ۱ کیلوگرم هیدروکل-زد ۲۴۰ الی ۲۸۰ گرم آب در حین میکس کردن اضافه میگردد. عمل میکس تا زمانی ادامه می یابد تا یک ملات یکدست و همگن بدست بیاید، ملات را به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه به حال خود رها میکنیم. سپس ملات را دوباره میکس کرده و با ماله یا کاردک مخصوص به ضخامت ۱ الی ۳ میلیمتر اجرا میگردد.
دمای مناسب برای اجرای این محصول ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد میباشد.

مقدار مصرف :

روکش ۱ میلیمتری : ۱/۶ کیلوگرم در هر متر مربع

بسته بندی :

کیسه ۲۵ کیلوگرمی

شرایط و مدت نگهداری :

در بسته بندی اولیه و در جای خشک در دمای ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ماه

پاکسازی :

تمامی ابزار و وسایل بلافاصله بعد از استفاده با آب شسته و تمیز میشوند.

موارد قابل استفاده :

بهترین کلاس چسب برای اجرای دیوارهای بلوکی، اعضای سبک سازه ای مانند اعضا و بلوک های بتن گازی، اعضا و پانل های گچی روی دیوار و سقف.

خواص :

- پودر سفید رنگ
- چسبندگی عالی
- مقاومت فشاری و خمشی بالا
- تهیه و اجرای آسان
- اقتصادی
- ماده دوست دار محیط زیست

مشخصات فنی :

- مقاومت خمشی در ۷ روز : بیشتر از ۵ مگا پاسکال
- مقاومت فشاری : بیشتر از 2 ± 10 مگا پاسکال
- چسبندگی : 0.2 ± 1 مگا پاسکال
- زمانیکه بعد از میکس میتوان از ملات استفاده کرد: ۵ ساعت
- حداکثر زمان مجاز بعد از اجرای چسب تا قبل از اجرای پانل : ۲۰ دقیقه
- زمان گیرش اولیه : ۶ ساعت
- زمان گیرش نهایی : ۲۴ ساعت
- پوشش : ۱/۳ کیلوگرم در هر متر مربع برای ضخامت ۱ میلیمتر

آماده سازی زیرسطح :

بر روی زیرسطح صاف ملات سیمانی، ملات سیمان ، گچ و بتن قابل اجرا میباشد. زیرسطح میبایست عاری از هرگونه روغن و گرد و غبار باشد.